

Bragas para trabajadores que no estén expuestos a riesgos eléctricos o de fogonazos.

Fabricadas según estándar de PDVSA EM-36-01/04. Tela 100% algodón con ligamento tipo drill, con tratamiento de pre encogimiento. Hilo 100% algodón utilizado en la costura.



| Variable                  | Unidad           | Medida   |
|---------------------------|------------------|--|
| Composición               | %                | 100% algodón                                       |
| Peso                      | g/m <sup>2</sup> | Mínimo 285<br>Máximo 350                           |
| Resistencia al Desgarre   | gf               | Urdimbre entre 2500 y 2900<br>Trama de 2000 a 2400 |
| Resistencia a la tracción | kgf              | Urdimbre entre 35 y 50<br>Trama de 20 a 30         |
| Estabilidad Dimensional   | %                | 2%   |